




**TEXFILTRA, S.L.**  
 C.I.F. B60 198 546  
 C/Costa i Déu núm. 63  
 08205 Sabadell  
 Barcelona (España)



**Tel. 34 93 712 34 27 Fax. 34 93 720 80 00**  
[Info@texfiltra.es](mailto:Info@texfiltra.es)  
[www.texfiltra.es](http://www.texfiltra.es)

**Serie: 712-M**



<b>ESPECIFICACIONES</b>	
PERMEABILIDAD (DIN 53887-1986) (l/dm <sup>2</sup> /min a 20 mmca)	<b>10 litros ± 20%</b>
<b>CARACTERISTICAS</b>	
MATERIA	<b>Polipropileno</b>
ANCHO HABITUAL DEL TEJIDO	<b>145 cm / 180 cm</b>
LIGAMENTO	<b>Saten</b>
PESO ESPECÍFICO (ISO-3801-1977)	<b>325 g/m<sup>2</sup></b>
ESPESOR DEL TEJIDO (EN-ISO-5084-1997)	<b>0,47 mm</b>
TIPO DE MATERIA URDIMBRE	<b>Monofilamento</b>
TIPO DE MATERIA TRAMA	<b>Multifilamento</b>
NUMERO DE HILOS EN SENTIDO URDIMBRE	<b>45 Hilos/cm</b>
NUMERO DE HILOS EN SENTIDO TRAMA	<b>13 Hilos/cm</b>
RESISTENCIA A LA ROTURA EN SENTIDO URDIMBRE (5cm)(EN-ISO 13934-1:1999)	<b>3000 N (300 kgf)</b>
RESISTENCIA A LA ROTURA EN SENTIDO TRAMA (5cm)(EN-ISO 13934-1:1999)	<b>2800 N (280 kgf)</b>
RETENCIÓN DE PARTÍCULA (TEXMAX-60255) (Ø=a)	<b>19,5 µm <a href="#">Ver Imagen</a></b>
ACABADOS DEL TEJIDO	<b>Termofijado y Calandrado</b>

Actualización 03-2013