




TEXFILTRA, S.L.
 C.I.F. B60 198 546
 C/Costa i Déu núm. 63
 08205 Sabadell
 Barcelona (España)



Tel. 34 93 712 34 27 Fax. 34 93 720 80 00
Info@texfiltra.es
www.texfiltra.es

Serie: 721-M



ESPECIFICACIONES	
PERMEABILIDAD (DIN 53887-1986) (l/dm ² /min a 20 mmca)	450 litros ± 20%
CARACTERISTICAS	
MATERIA	Polipropileno
ANCHO HABITUAL DEL TEJIDO	155 cm / 190 cm
LIGAMENTO	Saten
PESO ESPECÍFICO (ISO-3801-1977)	245 g/m²
ESPESOR DEL TEJIDO (EN-ISO-5084-1997)	0,42 mm
TIPO DE MATERIA URDIMBRE	Monofilamento
TIPO DE MATERIA TRAMA	Monofilamento
NUMERO DE HILOS EN SENTIDO URDIMBRE	45 Hilos/cm
NUMERO DE HILOS EN SENTIDO TRAMA	28 Hilos/cm
RESISTENCIA A LA ROTURA EN SENTIDO URDIMBRE (5cm)(EN-ISO 13934-1:1999)	3000 N (300 kgf)
RESISTENCIA A LA ROTURA EN SENTIDO TRAMA (5cm)(EN-ISO 13934-1:1999)	2000 N (200 kgf)
RETENCIÓN DE PARTÍCULA (TEXMAX-60255) (Ø=a)	75 µm Ver Imagen
ACABADOS DEL TEJIDO	Termofijado y Calandrado

Actualización 03-2015