



Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca (±20%)]	8
--	----------

Características

Materia	Polipropileno
Ligamento	Plana
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	370
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	0,74
Tipo Hilo Urdimbre	Multifilamento
Tipo Hilo Trama	Multifilamento
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	18
Hilos Trama [hilos/cm]	10
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	360 - 3600
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	220 - 2200
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	16,5
Acabados del Tejido	Termofijado + Calandrado

Actualización 19/01/2018