



Serie 755-M

Ancho (cm) 180

Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca (±20%)]	25
------------------------------------------------------------------------------	-----------

Características

Materia	Polipropileno
Ligamento	Satén
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	495
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	0,77
Tipo Hilo Urdimbre	Monofilamento
Tipo Hilo Trama	Multifilamento
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	105
Hilos Trama [hilos/cm]	10
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	370 - 3700
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	430 - 4300
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	20,3
Acabados del Tejido	Termofijado + Calandrado

Actualización 24/07/2017