



Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca (±20%)]	70
--	-----------

Características

Materia	Polipropileno
Ligamento	Sarga
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	380
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	0,87
Tipo Hilo Urdimbre	Multifilamento
Tipo Hilo Trama	Multifilamento
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	18
Hilos Trama [hilos/cm]	13
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	360 - 3600
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	260 - 2600
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	81,2
Acabados del Tejido	Termofijado

Actualización 21/03/2017