



## Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm <sup>2</sup> /min a 20mmca (±20%)]	12
--	----

## Características

Materia	<b>Polipropileno</b>
Ligamento	<b>Teleton</b>
Peso m <sup>2</sup> (ISO-3801-1977) [g/m <sup>2</sup> ]	<b>446</b>
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	<b>0,89</b>
Tipo Hilo Urdimbre	<b>Multifilamento</b>
Tipo Hilo Trama	<b>Multifilamento</b>
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	<b>25</b>
Hilos Trama [hilos/cm]	<b>10</b>
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	<b>480 - 4800</b>
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	<b>180 - 1800</b>
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	<b>12,8</b>
Acabados del Tejido	<b>Termofijado</b>

Actualización 21/03/2017